

F-150

Эмаль антикоррозионная
с эффектом «жидкий пластик»
по металлу и ржавчине.

CorrozoStop[®]

Территория антикоррозионной защиты





1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. В нашем арсенале богатейший опыт и новейшее оборудование. Экспортная серия Finlux™ объединяет в себе лучшие достижения последних лет.

Инновационная многоцелевая серия материалов Finlux изготовлена на основе финских, японских полимеров и предназначена для использования в самых сложных условиях эксплуатации и успешно зарекомендовала себя во всех регионах с экстремальными температурами – от Лапландии до Камчатки.

Finlux F-150 Classic CorrozoStop[®]

Эмаль антикоррозионная с эффектом «жидкий пластик» по металлу и ржавчине.



Преимущества:

Высокая адгезия к металлам; Антикоррозионная защита; Влагоатмосферостойкая; Формула 3 в 1; Шелковисто-матовая; Быстросохнущая; Готовая к применению;

Назначение:

Антикоррозионная алкидно-уретановая эмаль с эффектом «жидкий пластик» по металлу и ржавчине Finlux F-150 Gold предназначена для декоративного окрашивания и долговременной антикоррозионной защиты изделий из чёрного металла или их модификаций, эксплуатируемых в условиях всех климатических зон. Применяется как надёжное покрытие с декоративным эффектом «жидкий пластик», совмещающее в себе преобразователь ржавчины, антикоррозионную защиту и износостойкую эмаль. Предназначена для окрашивания как чистых, так и ржавых металлических поверхностей без предварительного грунтования. Обеспечивает длительную защиту поверхности металла от коррозии, предотвращает появление ржавчины, легко моется любыми синтетическими средствами, устойчива к воздействию бытовых химикатов, дизельного топлива и промышленного масла. Образует атмосферостойкое, эластичное покрытие с антикоррозионными и водоотталкивающими свойствами, стойкостью к соляным туманам, ультрафиолету, истиранию, перепадам температур. Имеет отличную укрывистость, можно наносить при отрицательных температурах до -5°C при окраске металлоизделий, ремонте металлоконструкций. Одинаково эффективно применяется как при новом строительстве, так и при реконструкции имеющихся зданий и сооружений, эксплуатируемых в условиях воздействия неагрессивной или агрессивных сред с температурой от -45°C до $+70^{\circ}\text{C}$. Идеальный материал для проведения недорогого и надёжного ремонта. Гарантия до 6 лет.

Область применения:

- Оборудование (шкафы, стеллажи, сейфы), металлические конструкции в торговых или производственных, общественных помещениях, складах и т.п.
- Металлоизделия, трубы, трубопроводы частного и общественного использования.
- Металлические ангары, гаражи, автомастерские, детали машин и механизмов.

Главные достоинства:

- Высокая адгезия к металлам;
- Антикоррозионная защита;
- Высокая влагоатмосферостойкость;
- Формула 3 в 1 (преобразователь ржавчины + антикоррозионная защита + износостойкая эмаль);
- Стойкость к температурным перепадам и влажности;
- Готовая к применению, можно наносить при отрицательных температурах до -5°C .



Рекомендации технолога:

Подготовка поверхности:

Поверхность металла очистить от рыхлой ржавчины, окислы и остатков смазки (поверхность должна иметь однородный металлический цвет). Отслаивающееся старое покрытие зачистить или удалить смывкой Dr.Finlux F-901. Затем окрашиваемую поверхность обработать шкуркой и обезжирить составом Dr.Finlux F-936 или ацетоном и просушить.

Применение:


Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости, разбавить до рабочей вязкости разбавителем Dr.Finlux F-939. Перед нанесением эмаль выдержать 5 минут для удаления пузырьков воздуха, затем нанести на подготовленную поверхность в 1 - 2 слоя методом распыления, кистью или валиком. Для предварительно загрунтованных металлических поверхностей достаточно нанесения в 1 слой (при совпадении цвета). Температурный режим нанесения эмали: от -5°C до +50°C. Время высыхания - 4 часа (при +20°C). Следующий слой можно наносить через 1 час (при +20°C). Для исключения конденсации влаги, температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3°C выше точки росы. Не допускается окраска во время атмосферных осадков и по обледенелой поверхности.

Внимание! При понижении температуры и увеличении влажности воздуха время высыхания эмали может увеличиться. При нанесении и последующей сушке покрытия необходимо исключить попадание влаги, пыли и грязи на окрашенную поверхность в течение 4-х часов. Не допускаются дефекты покрытия, влияющие на её эксплуатационные свойства, а именно: пузыри, кратеры, морщины, царапины и трещины.

Цветовая гамма:



Серый
(RAL 7040)



Чёрный
(RAL 9005)



Коричневый
(RAL 3009)



Под заказ

Возможна колеровка в другие цвета по каталогу RAL Classic (на заказ). Подробности по цветам и стоимости уточняйте у менеджеров.

Хранение:

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке - 12 месяцев со дня изготовления. Хранить в плотно закрытой таре при температуре выше -5°C. Беречь от детей, от огня, не нагревать. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Сертификаты

Свидетельство о гос.регистрации, сертификат соответствия.
ТУ-20.30.12-003-888914Н-2018 / РОССТУ.НА-34Н 10240

Меры предосторожности:

При проведении работ и после их окончания проветривать помещение. Использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, куртку. Не допускать попадания состава на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании эмали на кожу – протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом. При попадании в область глаз – тщательно промойте их большим количеством воды.

Охрана окружающей среды:

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию или водоём.

Специальные предложения:

- Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- Стать региональным представителем Finlux™, Святозар™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

ЭМАЛЬ АНТИКОРРОЗИОННАЯ
С ЭФФЕКТОМ «ЖИДКИЙ ПЛАСТИК»
ПО МЕТАЛЛУ И РЖАВЧИНЕ

F-150

Серия

CLASSIC

Finlux[®]
PREMIUM QUALITY

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО
+7 (800) 775-40-59 для Регионов
e-mail: info@ilkz.ru



Технические данные товара

Внешний вид покрытия	Ровная, однородная шелковисто-матовая плёнка без морщин и посторонних включений
Цвет покрытия	Согласно цветовой гамме, возможна колеровка в другие цвета
Массовая доля нелетучих веществ, %	60 ÷ 65
Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4), сек, не менее	60 ÷ 140
Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°C, ч, не более	4
Степень перетира мкм, не более	40
Прочность плёнки при ударе на приборе типа У-1, см, не менее	40
Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более	3
Основа материала	Акриловая смола с целевыми добавками
Температурный диапазон при нанесении, °C	от -5°C до +50°C
Рабочий интервал температур после набора прочности	от -50°C до +70°C
Разбавитель	Dr.Finlux F-939 универсальный
Рабочие инструменты	Краскопульт, кисть, валик
Срок и условия хранения	Хранить в плотно закрытой таре при температуре выше -5°C, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке - 12 месяцев.
Фасовка	3; 10; 20; кг

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.

