



F-2051 НИВЕЛИР GOLD

Суперпрочная полимерная стяжка для бетонного пола.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Для получения ровной и прочной стяжки в комплект входят:

- Крупное металлическое ведро с компонентом А (полиуретановая основа) суперпрочной полимерной стяжки для бетонного пола - Finlux F-2051 Нивелир;
- Мелкое металлическое ведро с компонентом Б (отвердитель) суперпрочной полимерной стяжки для бетонного пола - Finlux F-2051 Нивелир;

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность пола должна быть прочной, сухой предварительно грунтованной составом Finlux F-1050 «Полиуретановая грунтовка для бетонного пола» для улучшения адгезии и блокирования капиллярного подсоса воды из бетонного основания.

Не допускается наличие пыли, грязи, масляных и отслаивающихся участков подложки, либо других дефектов и загрязнений.

Важно помнить! Чем качественней подготовлена поверхность пола, тем лучше он будет выглядеть.



ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением компонент А перемешать низкооборотной дрелью с лопастной мешалкой или лопаткой в течение 3 ÷ 5 минут до образования однородной консистенции. Затем в ведро с компонентом А вылить полностью компонент Б (отвердитель) и полученную смесь повторно перемешать дрелью или лопаткой в течение 2 ÷ 3 минут, избегая непромесов, затем выдержать в покое 1 минуту для удаления пузырьков воздуха и полимерная смесь готова к применению.

Приготовленную смесь нанести методом разлива на основание пола с последующим распределением по площади пола шпателем или раклей с заполнением всех углублений и неровностей (сколов, трещин, кратеров) до полного выравнивания поверхности стяжки. Максимальная толщина слоя за 1 проход 10мм.

Время жизнеспособности приготовленной смеси 30-40мин. в таре при температуре воздуха от +5°C до +20°C. При более высоких температурах воздуха до +30°C рекомендуется (во избежание быстрого загустевания смеси в таре) полностью разлить приготовленную смесь по участкам пола за 10 мин., а затем распределить (выровнять) шпателем или раклей. При нанесении стяжки на большие площади следует соблюдать строгую последовательность работ по приготовлению и выработке смеси за 40 мин. Нельзя приготавливать (смешивать компоненты А и Б) заранее в больших объёмах, если невозможно их нанесение за 30 мин! Ходить по стяжке можно через 24 ч. Получаемое покрытие стяжки должно быть единым, монолитным, без швов и стыков. При нанесении и последующей сушке покрытия стяжки необходимо исключить попадание влаги, пыли и грязи на свежеоформленную поверхность в течение 24-х часов. Не допускаются дефекты стяжки, влияющие на её эксплуатационные свойства, а именно: пузыри, кратеры, морщины, механические повреждения и трещины. Комплекты Finlux F-2051 Нивелир выпускаются в фасовках на 10² и 20²м для удобства покупателей. Такая фасовка обеспечивает минимальные нужды и исключает неправильное использование приготовленной смеси.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При проведении работ и после их окончания проветривать помещение. Использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, куртку. При попадании состава или смеси на кожу тщательно промыть струёй воды. После затвердения покрытие стяжки полностью безопасно для людей и животных.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Для очистки инструмента использовать: сольвент, ацетон, Finlux F-939 (Состав для разбавления красок универсальный).

Правильная подготовка основания и нанесение состава сделает
Ваш пол износостойким, долговечным и красивым!

F-2051 НИВЕЛИР **GOLD**